

JOTUN Spackel gipsskiva - fin

Produktbeskrivning

Typ

Lättspackel för inomhusbruk i torra rum. Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt lätta fyllnadsmedel och finfördelad dolomitmarmor.

Användningsområde

Skarv- och fläckspackling på gipsskivor och andra byggskivor. Kan även användas som spackel på puts och betong.

Lämplig att använda ihop med JOTUN Spackelremsa papper vid skarvspackling av gipsskivor.

Underlag

Gipsskivor och andra byggskivor samt puts och betong.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L, 10 L och 15 L Emballage. Produkten finns även i 0,4 L tub, se separat TDS.
Kulör	beige
Torrhalt	49 ± 2 volym%
Litervikt	1,3
Partikelstorlek	0 -0,2 mm
Fyllnadsegenskaper	0-1,5 mm mm

Appliceringstekniska data

Appliceringsmetoder

Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. För slipning av spackelmassan används sandpapper.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Storleken på munstycket anpassas efter sprutans kapacitet. Vid bredspackling rekommenderas en sprutvinkel på 60 grader.

Rengöring av verktyg

Vatten

Förbrukning per strykning

Beror av underlagets sugförmåga.

Blandningsförhållande (volym)

En-komponent, färdig att användas.

Förhållanden under applicering

Underlagets temperatur skall minst vara +10 °C.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C
Dammtorr	ca. 30 min.
Torr för beröring	24 t.
Övermålningsbar efter	24 t.
Brukstorr	ca. 24 t.
Övermålning/Slipning	24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor rengöres med JOTUN Målar tvätt och mattslipas. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, olja och andra föroreningar.

Förbehandling

Om avståndet mellan gipsplattorna är mer än 3mm skall de förspacklas med JOTUN Spackel lagningsspackel.

Spackel, fogmassa

Försänkta skarvar fylls med spackelmassa. Större utfyllnad än 1,5 mm skall läggas i flera lager. JOTUN Spackelremsa papper läggs i det våta spacklet och trycks in ordentligt med hjälp av en spackelspade. JOTUN Spackelremsa papper skall endast användas på gipsskivor. Avlägsna överskott av spackelmassa. Skarven skall spacklas 2 gånger till. Spacklet påförs med lämpligt verktyg. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling.

Skruv-/spikhål och andra byggskivor än gipsskivor, skarv- och fläckspacklas 2-3 gånger.

Anmärkning

Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att skrapspackla i samband vid skarvspackling.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage. Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.




Miljömärkning



Godkännanden

CE-märkning



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.