

JOTUN Spackel grova underlag

Typ

Lättspackel

Egenskaper och fördelar

Kan spacklas i skiktjocklek 0-10 mm utan sprickbildning. Minimal krympning.

Användningsområde

Används för att fylla hål och utjämna grova underlag.

Används vid fläck- och bredspackling av byggskivor, puts och betong. Endast för inomhusbruk i torra rum. Spacklet rekommenderas inte vid skarvspackling.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L och 10 L Emballage
Generisk typ	Spackelmasa baserad på cellulosaderivat och akryldispersion som är tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomit.
Viskositet	Pasta.
Torrhalt	70 ± 2 volym%
Litervikt	0,8
Partikelstorlek	0 -0,3 mm
Fyllnadsegenskaper	0-10 mm mm
pH värde	9 (at 10% koncentration)

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Produkten innehåller aluminiumsilikat och det är därför viktigt att skydda ögonen med ansiktsskärm vid slipning.

Appliceringsmetoder

Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. Kan sprutas med lämplig sprututrustning. Stämpelpump rekommenderas inte.

Rengöring av verktyg

Vatten

Förbrukning per strykning

1 kg/m² vid bredspackling Beror av underlagets sugförmåga.

Blandningsförhållande (volym)

En-komponent

Förtunning

Skall normalt sätt inte spädas.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Dammtorr	30 min.
Torr för beröring	24 t.
Brukstorr	24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor rengöres med JOTUN Målartrött och mattslipas. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, olja och andra föroreningar.

Spackel, fogmassa

Använd spackelspade för applicering och bearbetning av spacklet. Kan spacklas ut i 10 mm tjocklek utan sprickbildning. Stora hål och ojämnheter kan med fördel fyllas med JOTUN Spackel grova underlag, som har god fyllnadsförmåga. För slipning av spackelmassan används sandpapper.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring


Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage. Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.




Godkännanden



CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.