

JOTAPROFF Oljetäcklasyr

JOTAPROFF Oljedekkkbeis

Produktbeskrivning

Typ

Väderbeständig oljetäcklasyr för utvändigt trä. Har god täckförmåga och ger långa underhållsintervall.

Egenskaper och fördelar

Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel.

Produkten är enkel att applicera och ger träet ett homogent utseende med svag trästruktur. Kan appliceras vid minus grader. Innehåller ljusstabilisator.

Användningsområde

Rekommenderas på nytt/ tryckimpregnerat virke som är grundat samt på tidigare laserade eller täcklaserade underlag utomhus.

Produktdata

Emballagestorlek	10 L (BAS 9 L)
Tillgängliga baser	A, B, C, ocker och oxidröd. BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Glans	20-40 (vit ca. 30)
Generisk typ	Tixotrop oljetäcklasyr.
Torrhalt	55 ± 2 volym% (Vit)
Litervikt	1,18 kg/l (Vit)
Flampunkt	62 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 400 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i burkar med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning. För att säkerställa långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor/detaljer. Minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm). Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avlagning/saltutfällning. Gammal tjära-, mineraloljebehandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linolfjärg kan orsaka linoljeblåsor. Var uppmärksam på fuktproblem. Dagg kan leda till daggmattning.

Matta fläckar kan uppstå under torkning vid hög luftfuktighet och låg temperatur. Underlag som behandlats med linolja eller linoljelasyr, kan orsaka blåsbildning vid övermålning.

Appliceringsmetoder

Pensel, roller eller spruta. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer för sprutmålning

Munstyckets diameter	0.38-0.46 mm (0.015-0.018")
Sprutvinkel	65-80°
Färgtryck	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över -5 °C vid applicering.

Rekommenderad skiktjocklek per strykning

Torr	Rekommenderad	50 µm
Våt	Rekommenderad	100 µm

Värdena ovanför gäller för ohyvlat trä. För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).

Förbrukning per strykning

Rekommenderad, ohyvlat trä	6 - 9	m ² /l
Rekommenderad, hyvlat trä	9 - 13	m ² /l

Spädning

Kan inte blandas med andra färger. Tillsätt inga främmande oljor.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek. Lägre tempertur leder till att torktiden förlängs. Skall mer än 1 strykning appliceras, skall dessa påföras med högst 14 dagars mellanrum för att säkerställa bästa möjliga vidhäftning mellan strykningarna.

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Dammtorr	3 dagar	1-2 dagar	12-16 t.	6-8 t.
Övermålningsintervall, minimum	1 vecka	4 dagar	48 t	24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Avrunda skarpa kanter. Smutsiga, obehandlade ytor tvättas med JOTUN Husvask. Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN Husvask och stålborstas. Tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN Kraftvask. Lös färg/lasyr/täcklasyr avlägsnas genom skrapning/slipning.

Förbehandling

Ytor som är angripna av svartmögel/alger behandlas med JOTUN Alg - och mögeldesinfektion efter rengöring med JOTUN Kraftvask.

Grundning

Bart, friskt trä påføres VISIR Oljegrundning. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.

VISIR Oljegrundning klar används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C.

Slutstrykning

JOTAPROFF Oljetäcklasyr. Nytt hyvlat trä: 3 strykningar. Tidigare behandlat och ohyvlat trä: 2 strykningar .

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.