

## JOTAPROFF Dynamic 05

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, matt, lösningsmedelsfri dispersionsfärg med låg sidoglans för inomhusbruk på väggar i torra rum. Kan också användas i taket.



#### Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning på väggar av puts, betong, sandspackel, byggskivor, glasfiberväv m.m. Kan också användas i taket.



### Produktdata

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Emballagestorlek</b>              | A-bas: 2,7 L och 9 L.<br>B-bas: 9 L.<br>C-bas: 9 L.<br>Standardkulör NCS S 0500-N: 3 L, 10 L och 100 L. |
| <b>Tillgängliga baser</b>            | A, B och C.   |
| <b>Brytning</b>                      | Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> .   |
| <b>Kulör</b>                         | 9918 Klassisk vit NCS S 0500-N, 1759 Lys råhvit.  |
| <b>Glans</b>                         | 05  |
| <b>Generisk typ</b>                  | vattenburen PVA   |
| <b>Volymtorrhalt</b>                 | 38 ± 2 volym%   |
| <b>Litervikt</b>                     | 1.4   |
| <b>VOC för bruksfärdig blandning</b> | EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.                     |

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Appliceras enklast med roller eller högtrycksspruta. Påföres jämnt och fylligt.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Munstyckets diameter</b> | 0.43–0.50 mm (0.017'–0.020'') |
| <b>Sprutvinkel</b>          | 65–80°                        |

Färgtryck Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm<sup>2</sup>)

## Sträckförmåga och skiktjocklek

|                | Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter) | Filmtjocklek per skikt (µm) |                 |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------|
|                |   | Våt (beräknad)              | Torr (beräknad) |
| Rekommenderad: | 7 - 10  | 100 - 143                   | 38 - 54         |

## Förtunning

Skall inte spädas.

## Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C.

## Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

## Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Luftfuktighet (RH)     | 50 %  |
| Luftens temperatur     | 23 °C |
| Underlagets temperatur | 23 °C |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Torr för beröring     | 1 t      |
| Övermålningsbar efter | 2 t      |
| Brukstorr             | Ca. 24 t |
| Genomhärdad           | 4 veckor |

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**.

| Underlag  | Behandling  |
|---|---|
| Bar metall:   | Grundning: 1 x <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg (2019)</b> .<br>Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> . |
| Kritande, smetande underlag:                              | Grundning: 1 x <b>JOTUN Grundning för vägg</b> .<br>Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .              |
| Sugande eller porösa underlag:                            | Grundning: 1 x <b>JOTUN Grundning för vägg</b> .<br>Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .              |
| Omålade byggskivor/gipsskivor, övermålningsbar tapet/väv: | Grundning: 1 x <b>JOTUN Grundning för vägg</b> .<br>Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .              |
| Textiltapet:  | Grundning: 1 x <b>JOTUN Grundning för tapet</b> .<br>Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .             |
| Tidigare målade ytor:                                     | Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.<br>Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .     |

Underlag missfärgade av sot, nikotin eller liknande:

Grundning: 1–2 x **JOTUN Kvist- och spärrgrundning**  
Slutstrykning: 2 x **JOTAPROFF Dynamic 05**.

## Rengöring

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

## Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målartvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Produkten uppfyller kraven i BREEAM® NOR för VOC och A20-listan.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.