

# TRESTJERNER Golvfärg Premium

## TRESTJERNER Gulvmaling Premium

### Produktbeskrivning

#### Typ

Vattenburen, polyuretanbaserad golvfärg av hög kvalitet.



#### Egenskaper och fördelar

Golvfärgen är bäst-i-test vad gäller slitstyrka och beständighet mot repor (se jotun.se för rapport), samt har mycket bra vattenbeständighet. Produkten är luktsvag, snabbtorkande och lätt att påföra. Produkten har god utflytning och vidhäftar till de flesta underlag. Produkten ger ett täckande, silkematt uttryck samt en jämn yta som är lätt att hålla ren och som har ett exklusivt utseende. Produkten kan blandas i många kulörer.

#### Användningsområde

Golv och trappor av trä, parkett, laminat, linoleum, vinyl, torr betong och klinkers. Till nya, obehandlade, nedslipade eller tidigare behandlade underlag. Skall inte användas på nygjuten betong och/eller på fuktiga underlag.

På nygjutna golv och på hårt belastade golvytor så som lager-, industrigolv och garagegolv används **TRESTJERNER Sigural 2-K Epoxyfärg**.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (bas 0,68 L) och 3 L (bas 2,7 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Vit bas, A-bas, B-bas, C-bas
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor System</b> . Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor.
<b>Glans</b>	Silkematt (15)
<b>Generisk typ</b>	Polyuretanbaserad färg.
<b>Volymtorrhalt</b>	36 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.25 (A-bas)
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 140 g/l. Produkten innehåller max 140 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga både före och under arbetets gång.

På klinkers, laminat och fabrikslackerad parkett och golv rekommenderas en provstrykning på mindre synligt område för att kontrollera vidhäftningen.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

### TRESTJERNER Gulvmaling Premium

Roller och/eller pensel. Efterstryk med pensel vid applicering med roller för att undvika struktur i färgfilmen. Applicera 2-3 skikt beroende på underlag och kulör.

Applicering med spruta kräver spädning och bör utföras av yrkeskunnig.

### Rengöring av verktyg

Ljummet vatten och penselvätt.

### Förtunning

Produkten är klar att användas och skall inte spädas med vatten. Enda undantaget är om den skall påföras med spruta.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	6 – 8	125 – 167	45 – 60

### Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C. Optimala egenskaper uppnås vid 20-25 °C.

### Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Låg temperatur, hög luftfuktighet eller, om större mängd än rekommenderat, påförs kommer torktiden och tiden innan ytan kan övermålas förlängas.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	2 timmar
Övermålningsbar efter	4 timmar
Brukstorr	24 timmar
Genomhärdad	2 veckor

### Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Trä/Parkett:	<p>Ytan skall vara ren och torr och fri från tvål, bonvax, och fett. Underlaget tvättas med <b>TRESTJERNER Golvrengöring</b>.</p> <p>Obehandlat eller nedslipat underlag påföres först 2 strykningar <b>JOTUN Kvist- och spärrgrundning</b> för att minska risken för kvistgenomslag. Grundningen <b>MÅSTE</b> torka min. 12 timmar efter varje strykning. Påför sedan 2-3 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b>.</p> <p>Tidigare behandlade golv bör mattslipas med sandpapper nr. 150-180 för bästa vidhäftning. Dammsug och torka noga av ytan med mikrofiberduk. Påför sedan 2-3 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b>.</p>

Laminat:	<p>Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från tvål och fett. Underlaget tvättas först med <b>TRESTJERNER Golvrengöring</b>. Laminat kräver ingen grundning. Laminat bör mattslipas med sandpapper nr. 150–180 för bästa vidhäftning. Dammsug och torka noga av ytan med mikrofiberduk. Påför sedan 2-3 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b>.</p> <p><b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b> fungerar bra på äldre laminatgolv. Observera att det finns moderna, glatta laminatgolv som inte är lämpliga att måla. Gör en provstrykning på en undanskymd plats för att kontrollera vidhäftningen till underlaget.</p>
Betong:	<p><b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b> kan användas på äldre obehandlade och tidigare målade betonggolv samt på golv som påförts ett övermålningsbart flytspackel som tål tung belastning.</p> <p>Ytan skall vara ren och torr och fri från fett och olja. Underlaget tvättas med <b>TRESTJERNER Golvrengöring</b>. Skador i betongen lagas med lämplig reparationsmassa. Obehandlade ytor påföres 3 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b>.</p> <p>På tidigare målade betongytor avlägsnas löst sittande färg. Rengör med <b>TRESTJERNER Golvrengöring</b>. Blanka ytor mattslipas med sandpapper nr. 150–180 för bästa vidhäftning. Tidigare målade betonggolv påföres 2 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b>.</p>
Golvbeläggningar:	<p><b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b> fungerar bra på äldre linoleumbeläggningar och homogen vinyl. Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från tvål, bonvax och fett. Underlaget tvättas med <b>TRESTJERNER Golvrengöring</b>. Påför sedan 2-3 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b>.</p>
Klinkers:	<p><b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b> fungerar bra på de flesta typer av klinkers utanför dush-och badzonen. Observera att det finns enstaka varianter av polerade klinkers som inte är lämpliga att måla. Gör en provstrykning på en undanskymd plats för att kontrollera vidhäftningen till underlaget. Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från tvål och fett. Underlaget tvättas med <b>TRESTJERNER Golvrengöring</b>. Påför sedan 2-3 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b>.</p> <p>Tips: För bättre vidhäftning och vattenbeständighet så rekommenderas först 1 strykning <b>JOTUN Kvist- och spärrgrundning</b> och sedan 2 strykningar <b>TRESTJERNER Golvfärg Premium</b> på klinkers. Gör en provmålning på ett mindre synligt område för att kontrollera vidhäftningen innan hela golvet målas.</p>

## Underhåll

Undvik tvätt och mattor på golvet de 2 första veckorna efter målning. Rengör som vanligt med torr mopp och dammsugare eller med **TRESTJERNER Golvrengöring** vid behov av grundligare rengöring.

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Tål inte frost. Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Tomma, torra emballage kan lämnas till återvinning av metallförpackningar. Observera att emballaget måste vara tomt och torrt.



## Miljömärkning

**BREEAM® NOR** Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.