

# JOTUN Superhäft grundning

## JOTUN Superheft grunning

### Produktbeskrivning

#### Typ

Lacknaftalöst grundning baserad på alkydolja. **JOTUN Superhäft grundning** är en helmatt, lösningmedelslöst, tixotrop grundning baserad på alkydolja.

#### Egenskaper och fördelar

Produkten har suverän vidhäftning till de flesta underlag.

#### Användningsområde

För inomhusbruk på blanka, icke sugande underlag där det kan vara svårt att säkra vidhäftning med andra grundningar. Används t ex. på kakel i torra rum, laminatskivor och hårda plaster. På plast och keramiska kakelplattor rekommenderas en provstrykning för att kontrollera vidhäftningen. Kan påföras vid låga temperaturer.

På nya spånskivor med vaxinnehåll rekommenderas **JOTUN Häftgrundning universal**.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (innehåll 0,68 L) och 3 L (innehåll 2,7 L).
<b>Brytning</b>	Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor.
<b>Kulör</b>	Vit. Kan brytas över <b>Jotun Multicolor</b> till ljusa kulörer enligt A-bas recept.
<b>Glans</b>	4 helmatt
<b>Generisk typ</b>	Lösningmedelslöst, tixotrop grundning baserad på alkydolja.
<b>Volymtorrhalt</b>	56 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.6
<b>Flampunkt</b>	35 °C      Slutet degel: 35°C (95°F)
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/g): 350 g/l. Produkten innehåller max 350 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Produkten är färdig att använda. Rör om noga. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller.

#### Rengöring av verktyg

**JOTUN Penseltvätt** och vatten.

#### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	10 - 12	83 - 100	47 - 56

### Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

### Torktider

Torktider avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation, filmtjocklek och träunderlag. Tjocka lager, låg temperatur kan förlänga torktiden.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	8 t
Brukstorr	8 t

Sörj för att hålla god temperatur samt luftväxling under härdningsprocessen.

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**. Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas.

### Förbehandling

Skador och spikhål spacklas med **JOTUN Snabbspackel/JOTUN Snickerispackel**. Slipas och fläckgrundas.

### Grundning

Påför 1 strykning **JOTUN Superhäft grundning**

### Slutstrykning

2 strykningar **LADY Supreme Finish / LADY Classic 40**.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Underhåll

Skall övermålas inom snar framtid. Därför inget behov för tvätt/renhållning.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### **Avfallshantering**

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



---

## **Hälsa och säkerhet**

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## **Diverse**

**Produktkod:** 37182

**De tre första tecknen i artikelnumret:** 26C

### **Ansvarsfriskrivning**

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.