

Datablad

JOTUN TRÄOLJA



E020501 2010-12

Specialolja för impregnerat trä. Endast för utomhusbruk. Jotun Träolja är mycket vattenfast och levereras i två varianter, en klar, färglös och en svagt gröntonad. Den klara varianten skall brytas i kulör för att erhålla bästa hållbarhet. Jotun Träolja motverkar gråning och uppsprickning av impregnerat trä och har god inträngning i underlaget. Jotun Träolja rekommenderas på tryckimpregnerat och vacuumimpregnerat trä på tex terassgolv, skärmskydd, utemöbler etc.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Alkydolja/kinesisk träolja
Kulör.....	Klar, gröntonad. Den klara rekommenderas att brytas över Jotun Multicolor.
Viskositet.....	16-18 sek (DIN 4)
Litervikt.....	0,85-0,86
Torrhalt (volym-%).....	35
Flampunkt (grader C).....	62

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekommenderad förbrukning.....	8-10 m ² /liter
Appliceringsmetod.....	Flat eller rund pensel. Skall inte sprutas.
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Dammtorr.....	6 timmar
Brukstorr, minimum.....	1 dygn, Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Förtunning/rengöringsmedel.....	Jotun Lacknafta/Jotun Penselvätt och vatten
Blandningsförhållande.....	Levereras färdig för användning.

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
EU gränsvärde för produkten (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Produkten innehåller max 700 g/l VOC.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige.....	3
--------------	---

DIVERSE:

Brytning.....	Upp till 6% med Jotun Multicolor brytpastor.
Burkstorlek.....	3 liter
Anmärkning.....	Rör om väl. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika kulörskillnader. Pigmenterad behandling skyddar träet bäst. Får ej användas om det är rimfrost på ytan. Pga fara för självantändning skall använda trasor brännas

omedelbart efter användning.

BRUKSANVISNING:

FÖRBEHANDLING:

Underlaget skall vara fast, rent och torrt innan behandlingen påbörjas. Alger och ytmögelangripna ytor skall tvättas med Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask och behandlas med Jotun Alg- och Mögeldesinfektion. Mycket slitna ytor skall slipas och tvättas.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

Nytt impregnerat trä: Nytt impregnerat trä bör torka 2-4 veckor, beroende av väder. Eventuella utfällningar av kopparsalter (gröna kristaller) spolav med vatten (trädgårdsslang) samtidigt som underlaget bearbetas med en hård borste. När träet är torrt appliceras 1-2 strykningar Jotun Träolja, vått-i-vått. Eventuellt överskott torkas av med en torr, luddfri trasa. Oljan skall tränga in i träet och inte bilda film på ytan. Ändträ skall behandlas extra noggrant. Vidare underhåll efter behov.

Gammalt eller tidigare oljat trä: Smutsiga och/eller ytmögelangripna ytor tvättas med Jotun Husvask/Kraftvask. För att avlägsna gammal träolja används Jotun Terrassrens + Jotun Terrassblekmedel enligt bruksanvisning. Väder slitna ytor slipas ned till fast underlag. Applicera 2 strykningar Jotun Träolja vått-i-vått. Eventuellt överskott torkas av med en torr, luddfri trasa.

GENERELLT:

Jotun Träolja skall inte användas som lasyr på trähus.
För mer information se www.jotun.se och säkerhetsdatablad.

AVFALLSHANTERING: Avlägsna mesta möjliga olja från verktygen tex med penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
