

Datablad

JOTUN TRÄOLJA V



E020503 2009-04

Specialolja för impregnerat trä. Endast för utomhusbruk. Jotun Träolja V är mycket vattenfast och levereras Klar (färglös). För längst hållbarhet rekommenderas att den oljan pigmenteras. Jotun Träolja V motverkar gråning och uppsprickning av trä och har en god inträngning i underlaget. Jotun Träolja V rekommenderas på tryckimpregnerat och vacuumimpregnerat trä på tex terassgolv, skärmskydd, utemöbler osv.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Alkydolja förtunnad i vatten
Kulör.....	Klar
Viskositet.....	16-18 sek.(DIN 4)
Litervikt.....	1,01
Torrhalt (volym-%).....	25

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekommenderad förbrukning, hyvlat trä	8-10m ² /liter
Appliceringsmetod.....	Flat eller rund pensel
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Dammtorr.....	6 timmar
Brukstorr, minimum.....	1 dygn. Avviker vid ändrad temperatur, fuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Förtunning/rengöringsmedel.....	Vatten/Jotun Penselvätt och vatten
Blandningsförhållande.....	En-komponent

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
EU gränsvärde för produkten (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Produkten innehåller max 40 g/l VOC

DIVERSE:

Brytning.....	Upp till 6% med Jotun Multicolor brytpastor.
Burkstorlek.....	3 liter
Anmärkning.....	Rör om väl. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före användning för att undvika kulörskillnader. Pigmenterad behandling skyddar träet bäst. Produkten skall förvaras och fraktas frostfritt. Träoljan ser mjölkaktig ut i burken, men får ett färglöst utseende efter torkning.

BRUKSANVISNING:

FÖRBEHANDLING:

Underlaget skall vara fast, rent och torrt innan behandlingen påbörjas. Alger och ytmögelangripna ytor skall

tvättas med Jotun Husvask eller Jotun Kraftvask och behandlas med Jotun Alg- och mögeldesinfektion. Mycket slitna ytor skall stålborstas, slipas och tvättas.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

Nytt impregnerat trä: Nytt impregnerat trä bör torka 2-4 veckor, beroende av väder. Eventuella utfällningar av kopparsalter (gröna kristaller) spolav med vatten (trädgårdsslang) samtidigt som underlaget bearbetas med en hård borste. När träet är torrt appliceras 1-2 strykningar Jotun Träolja V, vått-i-vått. Eventuellt överskott torkas av med en torr, luddfri trasa. Oljan skall tränga in i träet och inte bilda film på ytan. Ändrä skall behandlas extra noggrant. Vidare underhåll efter behov.

Gammalt eller tidigare oljat trä: Smutsiga och/eller ytmögelangripna ytor tvättas med Jotun Husvask/Kraftvask. För att avlägsna gammal träolja används Jotun Terrassrens + Jotun Terrassblekmedel enligt bruksanvisning. Väderslitna ytor slipas ned till fast underlag. Applicera 2 strykningar Jotun Träolja V vått-i-vått. Eventuellt överskott torkas av med en torr, luddfri trasa.

GENERELLT:

Jotun Träolja V skall inte användas som lasyr på trähus.
För mer utförlig information se www.jotun.se och säkerhetsdatablad.

AVFALLSHANTERING: Avlägsna mesta möjliga olja från verktygen före rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
