

2010-06

JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR är en mycket väderbeständig, vattenavvisande tixotrop oljelasyr baserad på egenproducerade alkydoljor. JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR har goda påföringsegenskaper och ger träet ett homogent utseende, men visar samtidigt trästrukturen. JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR rekommenderas på trä, även tryckimpregnerat trä, som är grundat, tidigare laserat eller täcklaserat. Kan påföras vid minusgrader.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Tixotrop oljetäcklasyr. Innehåller ljusstabilisatorer.
Kulör.....	Vit. Baser: A-, B-, C- och Oxidröd-bas som skall brytas över Jotun Multicolor.
Glans.....	20-40 (Vit ca. 30)
Viskositet.....	220cP (Vit)
Litervikt.....	1,22 (Vit)
Torrhalt (volym-%).....	54 (Vit)
Flampunkt (grader C).....	62

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekom. skiktjocklek, torr.....	50 mikrometer
Rekom. skiktjocklek, våt.....	110 mikrometer
Rekommenderad förbrukning, ohyvlat trä	5-8 m ² /liter
Rekommenderad förbrukning, hyvlat trä	10-12 m ² /liter
Applikeringsmetod.....	Pensel och rulle. Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunning.

Vägledande data för högtrycksspruta:

Munstycke.....	0,38-0,46 mm 0,015"-0,018"
Sprutvinkel.....	65-80 grader
Färgtryck.....	15-18 MPa, 150-180 kg/cm ²

Torktid (23°C, 50% R.H.):

Dammtorr.....	8 timmar
Min. intervall för övermålning.....	24 timmar Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållande och filmtjocklek.
Förtunning/rengöringsmedel.....	Jotun Lacknafta/Jotun Penseltvätt och vatten

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

VOC: EU-gränsvärde för produkten (kat A/e): 400 g/l (2010). Produkten innehåller max 400g/l. VOC

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige..... -

DIVERSE:

Brytning.....	Upp till 10% med Jotuns brytpastor. Baser: A-, B-, C- och Oxidröd-bas
Burkstorlek.....	10 liter Vit. Baser: 9 liter
Anmärkning.....	Rör om noga innan användning. Innehåll i emballage med olika produktionsnummerblandas samman före användning. BASER SKALL INTE ANVÄNDAS OBRUTNA (bryts över Jotun Multicolor).

BRUKSANVISNING:

FÖRARBETE:

Underlaget skall vara fast, rent och torrt. Lös färg/lasyr avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Ytor som är mögel eller algangripna behandlas med JOTUN ALG- OCH MÖGELDESINFEKTION efter rengöring med JOTUN KRAFTVASK.

NYTT TRÄ:

Nytt trä grundas med VISIR OLJEGRUNDNING innan eller direkt efter montering. Grundningen skall strykas ut noga. Avrunda skarpa kanter innan grundning. Komihåg ändträet, det påføres 3-4 strykningar oljegrundning vått-i-vått. Trä som stått obehandlat utomhus i mer än 1 månad tvättas med JOTUN HUSVASK och stålborstas. Grunda sedan med VISIR OLJEGRUNDNING. Grundat trä skall slutstrykas med JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR inom 1 månad. Nytt hyvlat: påför 3 strykningar JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR. Tidigare behandlat och ohyvlat: påføres 2 strykningar JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR. Komihåg ändträet, det påføres 3-4 strykningar oljetäcklasyr vått-i-vått.

TIDIGARE LASERAT/TÄCKLASERAT ELLER TÄCKMÅLAT TRÄ:

Tvätta med JOTUN KRAFTVASK. Lös färg/lasyr avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Ytor som är mögel eller algangripna behandlas med JOTUN ALG- OCH MÖGELDESINFEKTION. Bart, friskt trä grundas med VISIR OLJEGRUNDNING. Fläckmåla de grundade ytorna med JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR innan hela ytan påføres 2 strykningar JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR.

GENERELLT:

Underlaget skall vara fast, rent och torrt innan målningsarbetet påbörjas. Rör om noga innan användning. Tillsätt inga främmande oljor. På underlag som tidigare behandlats med linolja eller linoljeinnehållande produkt kan så kallade linoljeblåsor uppkomma. Gammal tjärbehandling kan orsaka missfärgning. Påför lasyren jämnt och fylligt. Skall mer än 1 strykning påföras bör dessa påföras med högst 14 dagars mellanrum för att erhålla bästa möjliga vidhäftning mellan skikten. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att påföra korrekt mängd färg på kanter och hyvlade underlag. Minst 3 strykningar (150 µm torr färgfilm). Allt ändträ skall behandlas extra noga, påför 3-4 strykningar oljelasyr vått-i-vått. Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Dagg ger på halvtorr färg matta fläckar. Matta fläckar kan även uppkomma vid applicering vid hög luftfuktighet och låga temperaturer. Vid målning på brandskyddsbehandlad panel kan det uppstå problem med avlagning/saltutfällningar.

För mer information se www.jotun.se och säkerhetsdatablad.

AVFALLSHANTERING:

Avlägsna mest möjliga färg från verktygen med tex penseltvätt. Flytande färgrester och tvättväska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Miljö- och hälsoriskinformation för produkter registrerade i BETA-registret:

1 Bedömningen avser

Dokument ID:	Upprättad/ändrad den: 20110119

Produktnamn eller motsvarande:	
JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR	
Användningsområde: JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR är en mycket väderbeständig, vattenavvisande tixotrop oljelasyr baserad på egenproducerade alkydoljor. JOTAPROFF OLJETÄCKLASYR har goda påföringsegenskaper och ger träet ett homogent utseende, men visar samtidigt trästrukturen. Jotaproff Oljetäcklasyr rekommenderas på trä, även tryckimpregnerat trä, som är grundat med VISIR OLJEGRUNDNING, tidigare laserat eller täcklaserat. Kan påföras vid minusgrader.	
Leverantörens anvisning om produkten används vid annan tillämpning:	
Övriga upplysningar:	

2 Uppgiftslämnare/leverantör

Företagsnamn: Jotun Sverige AB		Webbplats: www.jotun.se
Adress: Box 151 421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA		
Kontaktperson: Karin Mattsson	Telefon: 031-696300	E-post: karin.mattsson@jotun.se
Upprättad av: Anne-Grethe Rofeldt	Telefon: +47 33457334	E-post: anne-grethe.rofeldt@jotun.no

3 Innehåll och farlighet

Produkten innehåller följande ämnen som gör att den inte kan registreras i BASTA-systemets huvudregister:	
Ämnets namn/CAS-nr:	Ämnets egenskap enligt BASTA-kriterierna
nafta (petroleum), väteavsvavlad tung, 64742-82-1	>10% Lösningsmedel Xn; R65- Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4 Miljö- och hälsorisker

Leverantörens sammanfattande miljö- och hälsoriskbedömning: Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattnings, muskelsvaghet, dåsighet och, i extrema fall, medvetenlöshet. Organiska lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad eller långvarig kontakt kan avfetta huden och ge upphov till icke-allergiskt kontakteksem och absorption genom huden. Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador. Förtäring kan orsaka illamående, diarré, kräkningar, irritation i mage-tarmkanal och kemisk lunginflammation.
Övriga upplysningar: VOC 400

5 Riskhanteringsåtgärder

Leverantörens anvisade riskhanteringsåtgärder vid byggarbetsplats, under bruksskedet och vid rivning och avfallshantering:

Läs säkerhetsdatabladet innan användning. Undvik inandning av damm vid slipning eller rivningsarbete.

Övriga upplysningar:

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.