

Datablad

JOTUN LÄTTSPACKEL GROV



2009-07

Jotun Lättspackel Grov är en lätt spackelmasa som används för att fylla hål och ojämnheter på grova ytor. För inomhusbruk. Används vid fläck- och bredspackling av byggskivor, puts och betong. Kan spacklas ut i 0-30 mm tjocklek utan sprickbildning. Minimal krympning. Massan rekommenderas inte vid skarvspackling.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Spackelmasa baserad på cellulosaderivat tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomitmarmor.
Viskositet.....	Pasta
Litervikt.....	ca. 0,8
Torrhalt (volym-%).....	70
Vidhäftning.....	7 kp/cm ²
Partikelstorlek.....	Graderat från 0-0,3 mm

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekommenderad förbrukning.....	Ca. 1,0 kg/m ² vid bredspackling. Beror av underlaget.
Appliceringsmetod.....	Spackelspade.
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Dammtorr.....	Efter ca. 1/2 timme
Min. intervall för övermålning.....	24 timmar Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.
Förtunning/rengöringsmedel.....	Vatten. Skall normalt sett inte förtunnas.
Blandningsförhållande.....	En-komponent

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige..... -

DIVERSE:

Burkstorlek.....	10 liter
Anmärkning.....	Lagringstid ca. 12 månader i öppnad förpackning. Fraktas och lagras frostfritt. Temperaturen i underlaget och luften skall vara över +10°C vid applicering.

BRUKSANVISNING:

FÖRBEHANDLING:

Utstående ojämnheter och betonggrader tas bort med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor tvättas med Jotun Husvask och mattslipas. Innan spackling rengöres ytorna från damm, sand, formolja och andra

föroreningar.

BRUKSANVISNING:

Spacklet påføres och efterslätas med spackelspade. Skikt upp till 30 mm kan läggas i ett lager utan sprickbildning. Större hål bör fyllas med flera skikt. För slipning av spackelmassan används slippapper. Används enbart i torra rum. Spacklet innehåller aluminiumsilikat (glasfragment), och man bör därför skydda ögonen med ansiktsskydd vid slipning.

För ytterliggare information se www.jotun.se och säkerhetsdatablad.

AVFALLSHANTERING:

Avlägsna mest möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall lämnas till lokal miljöstation.



Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
