

Datablad

JOTUN LÄTTSPACKEL MEDIUM



F010411 2008-12

Jotun Lättspackel Medium är en lätt spackelmasa som används till skarv- och fläckspackling av gipsskivor och andra byggskivor. För inomhusbruk i torra rum. Kan även användas för utjämning av ytor av puts och betong. Kan spacklas ut i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning. Produkten har minimal krympning och mycket god vidhäftningsförmåga.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Handspackelmasa baserad på celluloserivat tillsett lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomitmarmor.
Kulör.....	Ljusgrå
Viskositet.....	Pasta
Litervikt.....	ca. 1,1
Torrhalt (volym-%).....	52
Vidhäftning.....	7 kp/cm ²
Partikelstorlek.....	Graderat från 0- 0,2 mm

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekommenderad förbrukning.....	1 liter/m ² , beroende på underlagets beskaffenhet
Applikeringsmetod.....	Spackelspade
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Beröringstorr.....	Ca. 1/2 timme
Min. intervall för övermålning.....	Ca. 24 timmar
	Hög luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden.
Förtunning/rengöringsmedel.....	Vatten/skall normalt inte förtunnas.
Blandningsförhållande.....	En-komponent

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige..... -

DIVERSE:

Burkstorlek.....	3/4 liters tub, 3,10 liters emballage och 15 liters säck.
Anmärkning.....	Lagringstid ca. 12 månader i oöppnat emballage. Fraktas och förvaras frostfritt. Underlaget och luften skall vara minst +10°C vid applicering.

BRUKSANVISNING:

FÖRBEHANDLING:

Ojämnheter och betonggrader tas bort med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor tvättas med Jotun Husvask och mattslipas. Innan spackling rengöres ytorna från damm, sand och andra föroreningar.

BRUKSANVISNING:

Nya gipsskivor: Försänkta skarvar fylls med Jotun Lättspackel- Fin. Pappersremsa läggs i det våta spacklet och pressas in med en spackelspade. Avlägsna överskott av spackelmassa. Skarven spacklas två gånger till. Spacklet påförs med spackelspade. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling. För applicering och utjämning av spacklet använd spackelspade eller maskin. Större utfyllnader än 4 mm bör läggas i flera lager. Slipning skall utföras med slippapper. För ytterliggare information se www.jotun.se och säkerhetsdatablad.

Spacklet innehåller aluminiumsilikat (glasfragment), och man bör därför skydda ögonen med ansiktsvisir vid slipning.

AVFALLSHANTERING:

Avlägsna mest möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester skall lämnas till lokal miljöstation.



Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
