

04.2013

JOTUN PREMIUM MUR FILLER är en strukturutjämnande och spricköverbyggande mellanstrykningsfärg för utomhusbruk. Produkten är mycket diffusionsöppen med hänsyn till vattenånga och koldioxid. Används i Jotun Premium Mur System.

Användningsområde: Kan användas på alla mineraliska underlag utvändigt som mellanstrykning innan JOTUN PREMIUM MUR FÄRG. Särskilt lämplig på äldre putsade ytor med sprickor, avflagnings eller andra ojämnheter. Kan användas utanpå både mineraliskt och organiskt underlag som tex obehandlad puts, tidigare målad puts etc. Skall övermålas med JOTUN PREMIUM MUR FÄRG.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Silikonemulsionsfärg, lätt strukturerad
Kulör.....	Vit, kan brytas med 1/2 mängd brytpasta över Jotun Multicolor. Kulörerna kommer att avvika något, men är endast till som toning för att ge bättre täckförmåga för slutstrykningen.
Glans.....	Matt
Viskositet.....	34. 000 cps
Litervikt.....	1,64
Torrhalt (volym-%).....	50,64

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekom. skiktjocklek, torr.....	200 mikrometer	mikrometer
Rekom. skiktjocklek, våt.....	400 mikrometer	mikrometer
Rekommenderad förbrukning.....	3-4 m ² /liter	
Applikeringsmetod.....	Pensel	
Torktid (23°C, 50% R.H.):		
Dammtorr.....	3-4 timmar	
Min. intervall för övermålning.....	12 timmar	Beroende av temperatur, fuktighet, ventilation och filmtjocklek
Förtunning/rengöringsmedel.....	Tvål och vatten	
Blandningsförhållande.....	En-komponent	
Förhållande under applicering.....	Underlaget skall vara fast, rent och torrt. Temperaturen i luft och underlag skall vara minst +5°C.	

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

EU-gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40g/l (2010). Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige..... -

DIVERSE:

Brytning.....	Kan brytas med halva mängden brytpasta (jämfört med JOTUN PREMIUM MUR FÄRG)
Burkstorlek.....	9 liter i 10 liters -emballage och 2,7 liter i 3 liters-emballage.
Anmärkning.....	Fraktas och förvaras frostfritt. Temperaturen i luft och underlag skall vara minst +5°C.

BRUKSANVISNING:

FÖRARBETE:

Underlaget skall vara fast, rent och torrt.

FÖRBEHANDLING:

Löst sittande färg, puts och kalkfärg skall avlägsnas. Ytmögel, sot och annan smuts tas bort med JOTUN KRAFTVASK med efterföljande sköljning med rent vatten (fönster bör övertäckas).

Ytorna skall vara torra före vidare behandling. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbete påbörjas. Obehandlad puts skall grundas med JOTUN PREMIUM MUR GRUNDNING.

UTJÄMNING AV SMÅ SPRICKOR OCH OJÄMNHETER:

JOTUN PREMIUM MUR FILLER. Kan brytas med 1/2 mängd brytfärg. Påföres med pensel-korsstrykes. SKALL målas över med JOTUN PREMIUM MUR GRUNDNING.

GENERELLT:

Kan blandas över Jotun Multicolor. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer skall blandas före användning. Tillsätt inge främmande oljor. Produkten skall inte spädas. Produkten är färdig att användas. Rör om noga innan användning. Produkten bör påföras med pensel, men kan påföras med rulle och sedan arbetas in i underlaget med pensel. Skall påföras på mindre ytor åt gången. För bästa slutresultat bör produkten korsstrykas. Fraktas och lagras frostfritt. För mer information: se www.jotun.se, murbroshyr och säkerhetsdatablad.

AVFALLSHANTERING:

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
