

12.2012

JOTUN PREMIUM MUR GRUNDNING är en opigmenterad, vattenburen grundning baserad på silikonemulsion för utomhusbruk. Produkten har mycket god inträngning och en utmärkt vidhäftningsförmåga samtidigt som den är diffusionsöppen och vattenavvisande.

Användningsområde: Används som grundning på all bar puts samt på putsunderlag som är sugande och kritande efter tvättning. Produkten används som grundning i Jotun Premium Mur System.

FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Opigmenterad grundning baserad på silikonemulsion.
Kulör.....	Färglös
Glans.....	Skall inte bilda film
Viskositet.....	10-12 sek. DIN-Cup 4
Litervikt.....	1,0
Torrhalt (volym-%).....	10

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekommenderad förbrukning.....	4-8 m ² /liter
Applikeringsmetod.....	Pensel, rulle eller spruta
Torktid (23°C, 50% R.H.):	
Dammtorr.....	1-2 timmar
Min. intervall för övermålning.....	5 timmar
Blandningsförhållande.....	En-komponent

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

EU-gränsvärde för produkten (kat. A/c): 30 g/l (2010). Produkten innehåller max 30 g/l VOC

BRANDFARLIGHETSKLASS:

Sverige..... -

DIVERSE:

Burkstorlek.....	0,75 liter, 3 liter och 10 liter
Anmärkning.....	Temperaturen i luften och underlaget skall vara över +5°C. Färg kan betraktas som halvfabrikat. Resultatet är beroende av konstruktion, underlagets beskaffenhet, förbehandling, temperatur, applicering osv. Be om ytterligare information. Förvaras och fraktas frostfritt.

BRUKSANVISNING:

FÖRARBETE:

Underlaget skall vara fast, rent och torrt.

FÖRBEHANDLING:

Löst sittande färg, puts och kalkfärg skall avlägsnas. Ytmögel, sot och annan smuts tas bort med JOTUN KRAFTVASK med efterföljande sköljning med rent vatten (fönster bör övertäckas).

Ytorna skall vara torra innan vidare behandling. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.

GRUNDNING:

JOTUN PREMIUM MUR GRUNDNING. Påföres nerifrån och upp på obehandlad och bar puts. Skall inte bilda film på ytan.

GENERELLT:

JOTUN PREMIUM MUR GRUNDNING är färdig att användas. För mer information: se www.jotun.se, murbroshyr och säkerhetsdatablad.

AVFALLSHANTERING:

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
