

Datablad

JOTUN VÅTRUMSSPACKEL



E010706 10.2012

Jotun Våtrumsspackel är en lättarbetad spackelmasa baserad på cellulosaderivat och akryldispersion som är tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomit. Användningsområde: Används till skarv-, fläckspackling och bredspackling av byggskivor, betong och puts i våtrum. Den kan också användas på gipsplattor där uppsättning av remsor ingår i skarvbehandlingen. Kan spacklas ut i tjocklek 0-4 mm utan sprickbildning. Minimal krympning.

FYSIKALISKA DATA:

| | |
|-------------------------|---|
| Typ..... | Spackelmasa baserad på cellulosaderivat och akrylemulsion tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomitmarmor. |
| Kulör..... | Blåtonad |
| Glans..... | Matt |
| Litervikt..... | 1,0 |
| Torrhalt (volym-%)..... | 58 |
| Partikelstorlek..... | Graderad från 0 till 0,2 mm efter fastställd siktkurva. |

APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rekommenderad förbrukning..... | Ca. 1,0 liter/m ² . Beroende på underlagets beskaffenhet. |
| Appliceringsmetod..... | Bredspackel |
| Torktid (23°C, 50% R.H.): | |
| Dammtorr..... | Efter ca. 1/2 timme |
| Min. intervall för övermålning..... | 24 timmar Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och tjocklek. |
| Förtunning/rengöringsmedel..... | Vatten |
| Blandningsförhållande..... | En-komponent, färdig för användning. |

SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

BRANDFARLIGHETSKLASS:

| | |
|--------------|---|
| Norge..... | - |
| Sverige..... | - |
| Danmark..... | - |

DIVERSE:

| | |
|------------------|--|
| Burkstorlek..... | 0,4L, 3L och 10 liters emballage |
| Anmärkning..... | Lagringstid för oöppnat emballage är ca. 12 månader. Skall fraktas och lagras frostfritt. Underlaget skall ha en temperatur över + 10°C. Vid användning av produkten tillsammans med Jotun Våtrumssystem, se |

BRUKSANVISNING:

FÖRBEHANDLING:

Utstående ojämnheter och betonggrader tas bort med spackelspade eller genom slipning. Innan spackling rengöres ytan från damm, sand, eventuella salter och andra föroreningar.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

Applicering sker med bredspackel. Skall tjockare skikt än 4mm påföras, skall spacklet läggas i flera lager. Använd slippapper avsett för vattenburna produkter vid slipning.

GENERELLT:

Skall normalt sett inte tunnas. Lagringstid för oöppnat emballage är ca. 12 månader. För mer information se säkerhetsdatablad.

AVFALLSHANTERING: Avlägsna mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring med vatten. Spackelrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.
