

TJÆRALIN BEIS

	Bruksområde:	Tjæralin Beis anbefales spesielt til nytt og utvendig treverk hvor den kan legges rett på. Den er også meget godt egnet til tidligere beisede treflater. Den gir en fantastisk lød og har svært høy glans. Tjæralin Beis kan blandes til de fleste farger.
 	Forarbeid: <u>For ytterligere informasjon, se krav til forbehandling 1001.</u>	Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Nytt treverk bør behandles før eller snarest mulig etter oppføring. Høvlet treverk bør rubbes før påføring, materiale som har stått mer enn 3 uker bør stålbørstes. På tidligere behandlet treverk må løs maling og løse trefibre fjernes ved skraping/ stålbørsting. Alt bør vaskes med Tjæralin Husvask før videre overflatebehandling. På trykkimpregnert treverk er det spesielt viktig at saltutslag rengjøres grundig.
	Må omrøres:	
	Trykkimpregnert tre:	Overflatebehandles som nytt treverk.
	Generelt:	For å unngå skjøteskjolding påføres beisen helt ut i bordets lengderetning. Unngå beising i direkte sollys. Dugg på nymalte/halvtørre flater kan gi

 		matte skjolder. Bruk samme produksjonsnummer i siste strøk. Sjekk at farge som påføres er i hh til bestilt farge. Feil i fargevalg er vanskelig å rette opp i transparent behandling. Lavpigmentert beis er mindre bestandig mot UV stråler. Jo mindre pigment, dess oftere vedlikehold. Vær oppmerksom på problemer som kan oppstå på underlag hvor det tidligere er påført vannbasert beis/dekkbeis, linoljemaling eller tjærebehandlede flater. For best beskyttelse og fargeholdbarhet anbefaler vi to strøk.
      	Overmalbar:	Etter 2-4 dager kan neste strøk påføres
	Brukstørr:	Etter 1-3 dager er underlaget brukstørt
	Påføres med:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte
	Rengjøring/ Tynner:	Malingsverktøy o.l kan rengjøres med White Spirit
	Forbruk:	6-10 m ² per liter. Forbruk og tørketid avhenger imidlertid av underlag, temperatur og luftfuktighet.
	Glans:	80-90 Blank
	Tåler frost:	Produktet kan lagres ute. Tjæralin kan brukes fra -15°C til + 40°C.

